



www.quick-mix.com



Бетонная смесь «Ruck-Zuck»

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для внутренних и наружных работ применяется для быстрой установки и фиксации столбов ограждений, сушилок для белья, табличек, дорожных знаков и т. д., а также при изготовлении небольших фундаментов для беседок, скамеек и т. п.

БЕТОННАЯ СМЕСЬ «RUCK-ZUCK»

Свойства:

- не требует предварительного замешивания с водой,
- для быстрой установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья и т. д.,
- быстротвердеющая смесь,
- прочность на сжатие — не менее 10 МПа.

Применение

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для внутренних и наружных работ применяется для быстрой установки и фиксации столбов ограждений, сушилок для белья, табличек, дорожных знаков и т. д., а также для изготовления небольших фундаментов для беседок, скамеек и т. п.

Смесь не пригодна для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СНиП.

Основание

Поверхность земли должна быть прочной и хорошо утрамбованной. Для установки строительного элемента следует выкопать достаточно большую яму или канаву. Перед нанесением бетона стенки и дно ямы следует увлажнить, не допуская образования луж.

Нанесение

На 25 кг сухой смеси потребуется примерно 3–3,5 л воды.

Засыпать сухую смесь слоем высотой 10–15 см и полить слой соответствующим количеством воды из лейки. После полного впитывания воды в слой можно засыпать следующий слой смеси и снова полить его водой. При необходимости следует утрамбовать материал.

После окончания работ поверхность следует выровнять.

В зависимости от температуры воздуха и почвы бетон начинает твердеть спустя примерно 5 мин.; дополнительной фиксации строительных элементов не требуется.

Спустя 1 час закрепленные строительные элементы могут находиться под нагрузкой, но полное затверждение состава происходит спустя примерно 28 дней.

Изготовленные строительные детали или поверхности следует беречь от неблагоприятных погодных условий (сильное солнечное излучение, ветер, ливень, мороз и т. д.). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и почвы ниже +5 °C.

Расход

На 1 м² площади и 1 см толщины слоя требуется примерно 20 кг сухой смеси. ■



Выемка			Материал, кг
Длина, см	Ширина, см	Высота, см	
30	30	20	36
30	30	40	72
30	30	60	108
60	60	20	144
60	60	40	288
60	60	60	432
100	100	20	400
100	100	40	800
100	100	60	1 200



quick-mix



ЗАО «Квик-микс»

127220, Москва, ул. Башиловская, 12

Тел.: +7 (499) 42-908-42 — бесплатно

Факс: +7 (499) 42-908-41 — бесплатно

moscow@quick-mix.com

<http://www.КВИК-МИКС.рф>; www.quick-mix.com/ru