



**ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ РИСКА  
СОДЕРЖИТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ  
РЕЙНСКИЙ ТРАСС**



**FM**

**ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ  
С ТРАССОМ ДЛЯ  
ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ**

ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ С ТРАССОМ  
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ  
ОСОБЫЕ АКЦЕНТЫ ДЛЯ  
КАЖДОГО ФАСАДА.  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И КРАСОТА



# FM

## ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ С ТРАССОМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ

Цветная смесь для заполнения швов кладки из лицевого кирпича, швов между облицовочными керамическими плитками или облицовочным камнем.



### Характеристики

благодаря добавлению  
рейнского трасса, риск  
образования высолов на  
поверхности швов кладки  
минимален  
минеральный состав  
не выцветает под воздей-  
ствием погодных условий  
и ультрафиолетового излу-  
чения  
морозоустойчив после  
затвердевания  
водоотталкивающие  
(гидрофобные) свойства  
высокая адгезия к кирпичу  
легкость в работе

### Технические данные

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Категория раствора          | Смесь сухая строительная кладочная<br>G M100 ГОСТ Р 58272 |
| Прочность на сжатие         | > 10 МПа                                                  |
| Размер заполнителя          | 0–1 мм                                                    |
| Температура применения      | от +5 °С до +30 °С                                        |
| Время использования         | ~ 1 час                                                   |
| Рекомендованная ширина швов | ~ 12 мм                                                   |
| Рекомендуемая глубина шва   | ~ 15 мм                                                   |
| Консистенция                | «влажная земля»                                           |
| Количество воды затворения  | ~ 3 л на 30 кг сухой смеси                                |
| Выход раствора              | ~ 18 л из 30 кг сухой смеси                               |
| Морозостойкость             | F 100                                                     |
| Хранение                    | в сухом месте надлежащим образом                          |



## ПРИМЕНЕНИЕ

- для наружных и внутренних работ
- для заполнения швов при строительных работах с природным, нечувствительным к прокрашиванию природным облицовочным камнем, а также с неглазурованными кафелем, плитам или керамическими плитками, приклеенными на минеральные основания
- для последующего заполнения швов лицевой кладки (с разглаживанием под нажимом)
- наносится послойно расшивкой в консистенции «влажная земля»

## СВОЙСТВА

- смесь сухая строительная кладочная G M100 ГОСТ Р 58272
- влажность сухой смеси: не более 0,3%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 1 мм
- содержание зерен наибольшей крупности: не более 5%
- подвижность растворной смеси:  $150 \pm 10$  мм
- сохраняемость первоначальной подвижности: не менее 60 мин
- предел прочности при сжатии: не менее 10 МПа
- марка по морозостойкости: F150

**А – алебастрово-белый**

**В – светло-бежевый**

**С – светло-серый**

**Д – графитово-серый**

**Е – антрацитово-серый**

**Ф – тёмно-коричневый**

**Г – красно-коричневый**

**Н – графитово-чёрный**

**Т – стально-серый**

**І – песочно-жёлтый**

**Р – светло-коричневый**

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ





## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое мешка (30 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 3,0 л). Перемешать смесь электромеханическим миксером до достижения консистенции «влажной земли» без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время созревания смеси (2-3 минуты), затем - снова перемешать в течение примерно 1-2 минут. Ручное перемешивание не допускается. Полученный раствор необходимо израсходовать примерно за 1 час. Во время нанесения раствора не добавлять воду в уже замешанный раствор, иначе возможны цветовые различия швов. Не разрешается добавлять в раствор какие-либо посторонние добавки. Раствор наносится в два слоя в технике «свежее по свежему» и заглаживается с нажимом расшивкой. Равномерность, однородность нанесения и обработки являются гарантией последующей однородности цвета швов. Следует закрывать кладку на время перерывов в работе. При заполнении швов между керамическими плитками глубина шва должна быть не менее 10-12 мм, а сами плитки должны быть приклеены на минеральное основание.

Наш партнер:

