



**ПРЕВОСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОНИЦАЕМЫХ
ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ**



TRM-D 4
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
РАСТВОР ДЛЯ
ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

**РАСТВОР ДЛЯ
ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТРМ-D 4
ДЛЯ ВЫСОКОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ**

Трассовый раствор с дренажными свойствами для укладки брусчатки и плит ТРМ-D 4 пригоден для поверхностей с высокой и средней транспортной нагрузкой, в качестве раствора для укладки брусчатки и плит из природного камня и бетона, а также для выполнения дренажных желобов.

Благодаря особенному составу и применению оригинального трасса tubag свежий раствор отличается превосходной водоудерживающей способностью и оптимальными технологическими свойствами.





TRM-D 4

РАСТВОР ДЛЯ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

Для укладки поверхностей из брусчатки. Для поверхностей с высокой транспортной нагрузкой. Также подходит для дорожного строительства. Обладает дренажными свойствами. Разрывает капилляры, предотвращает подъем влаги из грунта.

- обладает дренажными свойствами
- сниженный риск появления высолов
- высокая прочность на сжатие
- простое и удобное применение
- высокая адгезионная прочность
- высокая морозостокость
- однокомпонентный
- затвердевание почти без внутренних напряжений благодаря оригинальному трассу tubag
- увеличенное время использования благодаря оригинальному трассу tubag
- выполняет требования Рабочего документа FGSV 618/2

СОВЕТ

Система для дорожного строительства tubag – Все для превосходного сочетания

tubag предлагает комплексные системы для дорожного строительства с использованием жестких конструкций: инновационные строительные материалы для изготовления жестких брусчатых и плиточных дорожных покрытий, которые выдерживают большие нагрузки и надолго сохраняют свой внешний вид без каких-либо повреждений.

Для превосходного сочетания формы и функциональности.





Содержит
original
tubagTrass

Технические данные

Прочность на сжатие через 28 дней (+ 20 °С)	> 30 Н/мм ²
Зернистость	≤ 4 мм
Коэффициент водопроницаемости	> 5,4 × 10 ⁻⁵ м/с
Величина просачивания дождевых осадков	> 270 л/(с · га)
Время использования	~ 2 часа
Температура применения	от + 5 °С до + 30 °С
Толщина нанесения	4 – 6 см
Расход воды	~ 3,5-4,0 л воды на 40 кг
Консистенция	влажная земля
Выход раствора	~ 20 л из 40 кг ~ 500 – 650 л свежего раствора из 1 тонны смеси
Расход	~ 20 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
Хранение	в сухом месте надлежащим образом, в закрытой оригинальной упаковке
Форма поставки	мешки по 40 кг
Цвет	серый

Наш партнер:

на момент: 05/2024 (продаже не подлежит)

