

# akurit ZVP

Zement-Vorspritzmörtel

## Цементная смесь для предварительного набрызга

### Для внутренних и наружных работ

- создание адгезионного слоя
- для смешанной кирпичной кладки и бетона
- морозостойкая и водостойкая
- ручное и механизированное нанесение



## Характеристики

- минеральный состав
- устойчивость к повышенным нагрузкам
- высокая ударопрочность
- устойчивость к атмосферным воздействиям
- морозостойкость
- паропроницаемость
- ручное и механизированное нанесение

## Применение

- в качестве слоя набрызга с целью улучшения шероховатости поверхности и выравнивания впитывающих свойств основания (например, в случае смешанной кладки)
- в качестве основания для плиточной облицовки
- для оштукатуривания цоколя из кирпича, а также для оштукатуривания стен, соприкасающихся с землей, в качестве основания для гидроизоляции
- для наружных и внутренних работ.

## Свойства / Основные показатели качества

(определены при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая штукатурная тяжелая для наружных и внутренних работ, механизированного нанесения, КП III, на цементном вяжущем атмосферостойкая ГОСТ 33083
- влажность сухой смеси: не более 0,3%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 4,0 мм
- водоудерживающая способность: не менее 95%
- жизнеспособность растворной смеси: не менее 2 часов

## Технические данные

<b>Размер заполнителя</b>	0 – 4 мм
<b>Температура применения</b>	от + 5°C до +30°C
<b>Толщина нанесения</b>	10 – 40 мм в два слоя как штукатурный слой 6-8 мм как слой набрызга
<b>Количество воды затворения</b>	штукатурка - 5,8 - 6,2 л; набрызг – 6,4 – 6,7 л на 30 кг мешок сухой смеси
<b>Время использования:</b>	~ 2 ч
<b>Выход раствора</b>	~ 21 л из 30 кг сухой смеси (штукатурка) ~ 23 л из 30 кг сухой смеси (набрызг)
<b>Расход</b>	~ 14,5 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм для штукатурки ~ 6-7 кг/м <sup>2</sup> для слоя набрызга

- подвижность растворной смеси согласно ГОСТ 5802 по погружению конуса: Пк3 (8-12 см)
- плотность затвердевшего раствора: более 1300 кг/м<sup>3</sup> (в сухом состоянии)
- прочность при сжатии в возрасте 28 суток: не менее 6,0 МПа
- прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток: не менее 0,3 МПа
- капиллярное водопоглощение: не более 0,4 кг/(м<sup>2</sup>\*мин<sup>0,5</sup>)
- коэффициент паропроницаемости: не менее 0,1 мг/(м\*ч\*Па)
- марка по морозостойкости контактной зоны: не ниже F50
- марка по морозостойкости: F100
- деформация усадки: не более 1,0 мм/м

## Основание

### Общие положения

- кирпичные и каменные кладочные конструкции
- смешанная кирпичная кладка
- обычный бетон

### Свойства / контроль

- при проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать указания СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию.
- кирпичная кладка или кладка из блоков должна быть выполнена из материалов одного вида в соответствии со строительными нормами и правилами.
- кладочный раствор должен иметь проектную прочность.
- бетонные основания должны быть выдержаны не менее 3 месяцев, иметь влажность не более 3 %СМ и очищенными от цементного молочка.

### Предварительная обработка

- глубокие неровности и трещины в основании должны быть отремонтированы подходящими продуктами
- кладка с нормальными впитывающими свойствами из камня, крупноформатного керамического, пустотелого кирпича, пемзы или силикатного кирпича, как правило, не требует предварительного грунтования. Достаточно увлажнить подобные основания водой перед оштукатуриванием.
- непосредственно перед нанесением адгезионного слоя основание должно быть влажным, но не мокрым – блеска воды на поверхности основания быть не должно.

## Нанесение

### Температура

- выполнение работ и высыхание не должно происходить при температурах воздуха, материала и основания ниже +5°C и при ожидаемых ночных заморозках, а также при температуре выше +30°C, прямом воздействии солнечных лучей, сильном нагреве основания и/или при сильном ветре.
- время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха.
- следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°C.
- свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т. д.).

### Замешивание / Подготовка смеси / Приготовление

- штукатурка может наноситься с помощью обычных штукатурных машин, шнековых и поршневых насосов или вручную.
- расход воды при механизированном нанесении определяется типом штукатурной машины и необходимой рабочей консистенцией.
- в случае длительных перерывов при механизированном нанесении, всегда очищайте штукатурную машину и растворные шланги.
- при ручном нанесении, в зависимости от вида применения смеси, сначала залейте в чистую емкость требуемое количество воды, указанное в технических характеристиках, а затем засыпьте мешок сухой смеси (30 кг) при непрерывном перемешивании смесителем на низких оборотах. Используйте чистую водопроводную воду.
- перемешивать растворную смесь подходящим смесителем до достижения однородной консистенции без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время созревания смеси (~ 5 минут), затем - снова перемешать в течение примерно 1-2 минут.
- не добавлять в растворную смесь цемент, известь или гипс.

### Выполнение работ

- адгезионный слой наносится толщиной 6-8 мм (максимум до 10 мм), покрывая не менее 50% поверхности основания.
- при нанесении в качестве штукатурки снаружи помещений минимальный слой должен быть не менее 15 мм.
- при необходимости нанесения штукатурки толщиной более 30 мм, применяете послойное нанесение с армированием штукатурного слоя с помощью штукатурной сетки в соответствии с СП 71.13330.2017, п. 7.2.6 (таблица 7.3).
- при послойном нанесении штукатурки, время выдержки между слоями должно составлять не менее 24 часов.
- на сильно впитывающих или разнородных по впитываемости основаниях наносите штукатурку в два слоя, «мокрым по мокрому».
- после нанесения штукатурки на основание требуемой толщиной, снимите излишки и выровняйте поверхность по маякам с помощью h-образного правила.
- после достижения достаточной поверхностной прочности штукатурки необходимо произвести подрезку поверхности с помощью трапециевидного правила или решетчатого скребка для удаления неровностей поверхности.

# akurit ZVP

Zement-Vorspritzmörtel

## Время использования

- ~ 2 часа при + 20°C и относительной влажности воздуха 60 %
- уже схватившийся раствор не допускается разбавлять водой, повторно смешивать или использовать дальше.

## Высыхание / затвердевание

- адгезионный слой необходимо выдержать не менее 24 часов перед нанесением штукатурного слоя
- для предотвращения слишком быстрого высыхания раствора при высоких температурах поверхность штукатурного слоя необходимо поддерживать влажной в течение минимум трех дней.
- при неблагоприятных погодных условиях (например, сильное воздействие солнца и/или ветра, заморозки) требуется принять подходящие защитные меры, особенно для свеженанесенных поверхностей.

## Последующие покрытия

- при использовании в цокольной зоне, последующее покрытие должно быть подходящим для этого применения.
- штукатурный слой может использоваться для укладки керамической облицовки с весом до 50 кг/м<sup>2</sup>, включая вес плиточного клея.

## Очистка инструмента

- инструменты и оборудование промывать водой сразу после использования.

## Указания

- тщательно закрывайте соседние поверхности и компоненты (например, окна, подоконники и т.д.). При загрязнении немедленно очищайте их водой.
- для получения вертикальных или горизонтальных углов и примыканий используйте подходящие штукатурные профили с соответствующими областями применения.
- во влажных помещениях, подверженных большим нагрузкам, под керамической облицовкой необходимо всегда применять гидроизоляционное покрытие.

## Расход / выход раствора

- расход: ~ 14,5 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм для штукатурки;  
~ 6 – 7 кг/м<sup>2</sup> для слоя набрызга
- выход раствора: ~ 21 л растворной смеси из мешка 30 кг для штукатурки;  
~ 23 л растворной смеси из мешка 30 кг для набрызга.

## Форма поставки

- мешки по 30 кг.

## Хранение

- хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.
- срок хранения в оригинальной герметичной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.

## Утилизация

- утилизируйте в соответствии с региональными нормами.
- пустые мешки подлежат сдаче для повторной переработки
- остатки материалов могут быть утилизированы как строительный мусор.

## Примечание

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.