



НВЛ 300 / NVL 300

Сухая смесь для укладки природного камня

Раствор для укладки толстым слоем плит из природного камня с одновременным заполнением швов (для пешеходных нагрузок).

В качестве раствора для укладки природного камня (без заполнения швов) НВЛ 300 (серый) пригоден для легких автомобильных нагрузок.

Характеристики

- минеральный состав
- устойчивость под весом тяжелых плит
- высокая адгезия к природному камню
- содержит оригинальный tubag трасс для уменьшения риска выцветания и образования пятен при укладке натурального камня, а также для улучшения рабочих характеристик раствора
- прост и удобен в применении
- морозостойкий и водостойкий после полного набора прочности

Применение

- для укладки плит из натурального камня на толстый слой раствора с одновременным заполнением швов (для пешеходных нагрузок)
- в качестве раствора для укладки НВЛ 300 (серый; без заполнения швов) пригоден для поверхностей, подвергающихся автомобильной нагрузке до 3,5 тонн (категория использования N2) – в этом случае швы рекомендуется заполнять раствором с трассом для заполнения швов многоугольных плит ТФП / ТФР.
- для укладки облицовки на полах, террасах, лестничных ступенях, лестничных площадках
- для внутренних и наружных работ
- при выполнении наружных работ на горизонтальных основаниях следует убедиться, что не требуется водонепроницаемый подстилающий слой

Свойства

(определены при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая строительная кладочная G M100 (M200 для НВЛ 300 серый) ГОСТ Р 58272
- влажность сухой смеси: не более 0,3%
- средняя плотность в сухом состоянии в возрасте 28 суток: не менее 1300 кг/м³
- наибольшая крупность заполнителя: 4 мм

Технические данные

Размер заполнителя	0–4 мм
Температура применения	от +5°C до +30°C
Время использования	~ 1–2 ч
Количество воды затворения	~ 5,2–5,8 л на 40 кг
Толщина нанесения	≥ 20 мм
Возможность хождения	через 36 часов
Полные нагрузки	через 28 дней
Ширина швов	10–35 мм (частично до 50 мм)
Выход раствора	~ 26 л из 40 кг сухой смеси
Расход	~ 15 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
Цвет	серый, антрацит, кремово-желтый, темно-коричневый

- сохраняемость первоначальной подвижности: не менее 90 мин.
- содержание зёрен наибольшей крупности: ≤ 5%
- подвижность растворной смеси: 150±10 мм
- НВЛ 300 (антрацит, кремово-желтый, темно-коричневый)
 - предел прочности при сжатии: не менее 10 МПа
 - предел прочности при изгибе: не менее 3 МПа
 - предел прочности при сдвиге: не менее 0,25 МПа
 - морозостойкость: не менее F100
- НВЛ 300 (серый)
 - предел прочности при сжатии: не менее 20 МПа
 - предел прочности при изгибе: не менее 4 МПа
 - предел прочности при сдвиге: не менее 0,3 МПа
 - морозостойкость: не менее F150

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим, чистым и очищенным от пыли. Остатки масел, воска и краски следует удалить. При оценке основания для укладки необходимо учитывать указания обязательных для исполнения норм.

Выполнение работ

Содержимое мешка (40 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 5,2–5,8 л). Перемешать смесь электромеханическим миксером до достижения пластичной консистенции без комков в течение примерно 5 минут. Выдержать время созревания смеси (~ 5 минут), затем – снова перемешать в течение примерно 1–2 минут. Всегда замешивать раствор с одинаковым количеством воды, т.к. различное содержание воды может стать причиной цветовых различий межплиточных швов или появления пятен. Использовать полученный раствор в течение примерно 1–2 часов. Необходимо смешивать именно такое количество раствора, которое будет использовано в течение указанного времени. Засыхающий, твердеющий раствор не разрешается разбавлять водой или смешивать с сухой смесью.

Укладка плит на горизонтальные основания.

Для укладки многоугольных неровных природных камней или плит раствор наносить на основание слоем толщиной не менее 2 см. Изнаночные стороны плит перед укладкой очистить от загрязнений, пыли и любых веществ, снижающих адгезию. Плиты укладывать традиционным способом. Следует обеспечить сплошное заполнение швов в технике «свежее по свежему». Раствор, выдавленный из швов, необходимо удалить чистой кельмой. Сразу после схватывания раствора швы следует заглаживать. В случае необходимости выравнивания уровня основания следует наносить раствор НВЛ 300 в консистенции влажной земли в качестве нижнего слоя.

При укладке плит из природного камня под автомобильные нагрузки контролировать отсутствие пустот под плитами (особенно на углах плит), раствор наносить на основание и тонким слоем на плиту.

Укладка плит на вертикальные основания.

Перед нанесением раствора на стену необходимо нанести на нее грунт, к примеру, цементный раствор ЦВП / ZVP или адгезионный состав MN grau / MX grau, и дожидаться его высыхания в течение не менее 24 часов в зависимости от окружающей температуры и погодных условий. Изнаночные стороны плит перед укладкой очистить от загрязнений, пыли и любых веществ, снижающих адгезию. Укладка плит производится в технике "свежее по свежему": нанести тонкий слой раствора вязкой консистенции на изнаночные стороны плит, затем нанести слой раствора необходимой толщины на стену и зафиксировать плитки, избегая образования пустот. Заглаживать швы с помощью соответствующего инструмента, к примеру, водяного шланга, деревянной палочки и пр. Для улучшения адгезионных свойств при укладке неабсорбирующих природных камней рекомендуется использовать трассовый раствор-шлам TNH-flex / TNH-флекс в качестве адгезионного раствора. В качестве альтернативного варианта рекомендуется шпателем

нанести клей TNH-flex / TNH-флекс на изнаночную сторону плит.

Рекомендации

- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше +30°C
- перед укладкой камни должны быть тщательно промыты водой и высушены
- швы должны быть полностью заполнены до высоты на 1–3 мм ниже поверхности покрытия или нижнего края фаски; при галтованном камне – на 3–5 мм ниже поверхности камня.
- укладку камня производить с учетом необходимости температурно-компенсационных швов согласно нашим рекомендациям (Альбом дорожных конструкций, стр. 7-12) <https://www.sievert.ru/local/tools/file.php?id=1255>
- время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха
- следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°C
- не добавлять в раствор цемент, известь или гипс
- свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т.д.). В случае необходимости следует закрыть раствор пленкой, обеспечивая проветривание
- не разбавлять схватившийся раствор водой
- не подвергать затвердевший раствор воздействию антигололедных реагентов
- очистка камня специальными очищающими средствами разрешается не ранее, чем через 28 дней после укладки камня

Выход раствора

Из 40 кг сухой смеси при правильном замесе получается примерно 26 л свежего раствора.

Расход

Расход зависит от формата камня и ширины швов. При укладке плит на 1 м² поверхности при толщине слоя 10 мм расходуется примерно 15 кг сухой смеси НВЛ 300.

Срок хранения

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Мешки по 40 кг.

Примечания

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

АО «Зиверт Рус»
142400, Московская область, г. Ногинск,
Территория Ногинск-Технопарк, дом 12, офис 205
Тел: +7 (495) 783-96-64
+7 (495) 783-92-59
moscow@sievert-rus.ru
www.tubag.ru
www.tybar.pf